

匠作之手 植物染 DIY

透過植物染DIY的體驗，讓工藝活動更平易近人，進而提昇對工藝品之欣賞與喜愛。

圖文
提供

國立台灣工藝研究所

製作神奇的植物染布

製作步驟

- ① 先秤被染物重量。
- ② 將染材（被染物與染材比例為 1：1 或 1：2 或 1：3）放置入清水中，清洗掉表面灰塵或不純物。
- ③ 將洗淨後的染材放入清水中，浸泡 10-15 分（水量為被染物總重量之 40 倍÷3）。
- ④ 將步驟③移往爐火上，開始第一次的染液萃取。
- ⑤ 染液萃取時間為中火煮 20 分，至水沸後續持溫 15 分鐘。
- ⑥ 以相同方法進行第二、三次之染液萃取。
- ⑦ 將第一、二、三次萃取所得染液，混合為總浴量。
- ⑧ 待染液降溫 1-2 小時，至常溫時即可開始進行染色。
- ⑨ 被染物放入染液中浸泡，10-15 分後開始加熱升溫。
- ⑩ 染色時間為中火煮 20 分，至水沸後持溫續染 20 分鐘（溫度為 90-95℃）。
- ⑪ 關閉熱源，待其自動降溫至常溫。
- ⑫ 取出被染物充分清洗、陰乾後即完成。



染材處理



萃取染液



綁染圖案



作品照



開始染色



陰乾